

Q8 Verdi 22

Huile de circulation multiusage

Description

Q8 Verdi 22 est une huile de circulation multiusage supérieure dotée d'une longue durée de service. Elle possède une stabilité chimique et thermique élevée et protège contre la rouille et la corrosion. Q8 Verdi 22 possède des caractéristiques de lubrification et des propriétés de résistance à l'eau optimales.

Applications

Q8 Verdi 22 est utilisée dans les turbines hydrauliques, les pompes, les valves et d'autres applications nécessitant une longue durée de service. Elle est appliquée dans divers systèmes industriels qui ne requièrent pas de performances anti-usure. Q8 Verdi 22 est hautement recommandée pour les roulements et les paliers lisses, les pompes à vide, les pompes hydrauliques et les compresseurs d'air.

Avantages

- Application étendue des lubrifiants permettant de limiter le nombre de produits.
- Très bien adapté à un large éventail d'applications
- Allonge la durée de vie et donc minimise les coûts et augmente l'efficacité
- Stabilité exceptionnelle à l'oxydation
- Caractéristiques anticorrosion optimales
- Séparation d'eau optimale

Spécifications & approbations

| | | | |
|-----|--------------|-----|------------|
| DIN | 51506 VBL | DIN | 51524-1 HL |
| DIN | 51515-1 L-TD | ISO | 6743-2 F |
| DIN | 51517-2 CL | | |

Propriétés

| | Méthode | Unité | Typique |
|--|---------|--------------------|------------|
| Grade de viscosité ISO | - | - | 22 |
| Densité, 15°C | D 4052 | g/ml | 0,863 |
| Densité, 20°C | D 4052 | g/ml | 0,865 |
| Viscosité Cinématique, 40°C | D 445 | mm ² /s | 22.0 |
| Viscosité Cinématique, 100°C | D 445 | mm ² /s | 4.28 |
| Indice de viscosité | D 2270 | - | 98 |
| Indice d'acide TAN | D 974 | mg KOH/g | 0.12 |
| Point d'écoulement | D 97 | °C | -30 |
| Point d'éclair, COC | D 92 | °C | 202 |
| Couleur | D 1500 | - | L 1.0 |
| Emulsion, eau distillée à 82.2°C | D 1401 | - | 40-40-0(5) |
| Mousse, 5 min. soufflage, séq. 1/2/3 | D 892 | ml | 10/20/10 |
| Mousse, 10 min. repos. séq. 1/2/3 | D 892 | ml | 0/0/0 |
| Essai antirouille, Procédure A & B, 24 h | D 665 | - | pass |
| Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h | D 130 | - | 1 |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Verdi 22, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.22** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**