

## Q8 Porta 475P

Optimale procesolie

### Omschrijving

Q8 Porta 475P is een verbeterde procesolie met optimale prestaties en een goede oxidatie- en thermische stabiliteit. Deze lichtgekleurde olie bevat weinig aromaten en stikstof en biedt minimaal verdampingsverlies als ze wordt opgewarmd. Q8 Porta 475P verbetert de elasticiteit van de rubberen onderdelen.

### Toepassingen

Q8 Porta 475P wordt gebruikt in de rubber- en inktindustrie. Deze olie wordt toegepast in weekmakers (rubberindustrie). Q8 Porta 475P wordt ook aanbevolen als stofwerende olie in de landbouw en als dragerolie in de smeermiddelenindustrie.

### Voordelen

- Kleinere productportfolio door uitgebreide toepassingen voor smeermiddelen
- Goed bestand tegen veroudering
- Optimale thermische stabiliteit
- Weinig verdamping

### Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	-	-	475P
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,904
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	474
Kinematische viscositeit, 50 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	255.7
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	30.06
Viscositeitsindex	D 2270	-	92
Zuurgetal TAN	D 974	mg KOH/g	<0.05
Stolpunt	D 97	°C	-6
Vlampunt, COC	D 92	°C	306
Vlampunt, P-M	D 93	°C	
As	D 482	% mass	<0.01
Zwavel	D 2622	% mass	1.29
Koolstof residu	D 524	% mass	0.39
DMSO extract	IP 346	%	<1
Koolwaterstof: Aromatische ringen	D 2140	%	5.9
Koolwaterstof: Naftenische ringen	D 2140	%	29.8
Koolwaterstof: Paraffinische ketens	D 2140	%	66.6
Brekingsindex n <sub>20</sub> /D	D 1218	-	1.496
Brekingsintercept	D 2140	-	1.046
Aniline punt	D 611	°C	116.2
Clay-Gel Absorptie: Aromaten	D 2007	% mass	42.3
Clay-Gel Absorptie: Asfaltene	D 2007	% mass	<0.1
Clay-Gel Absorptie: Polaire verbindingen	D 2007	% mass	2.8
Clay-Gel Absorptie: Verzadigden	D 2007	% mass	55.0

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Porta 475P is **1.22** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.*

*Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.*

*Voor meer informatie raadpleeg deze pagina*



**we  
take  
care**