

## Q8 Unishift PC Synt 75W-90

Syntetyczny olej przekładniowy API GL-4 do ręcznej skrzyni biegów

### Opis

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 to najwyższej jakości olej do ręcznych skrzyń biegów w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych. Ten wszechstronny środek smarny zapewnia wyjątkową ochronę i trwałość, nawet przy ekstremalnym ciśnieniu, oraz najlepszą w swojej klasie stabilność termiczną, dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy zastosowań w samochodach osobowych. Spełnia on wymagania większości producentów OEM w oparciu o API GL-4.

### Zastosowania

Q8 Unishift PC Synt 75W-90 jest uniwersalnym środkiem smarnym przeznaczonym do stosowania w samochodach osobowych i lekkich manualnych skrzyniach biegów i skrzyniach biegów typu synchronesh, szczególnie w sytuacjach przenoszenia dużych obciążeń. Spełnia on specyfikację API GL-4 oraz wymagania większości producentów europejskich i azjatyckich.

### Korzyści

- Wyjątkowa płynność w niskich temperaturach i szeroki zakres temperatur pracy.
- Wyjątkowa redukcja tarcia wewnętrznego.
- Doskonała łatwość zmiany biegów w niskich temperaturach.
- Doskonała ochrona przed zużyciem i wydłużenie żywotności komponentów.
- Doskonała ochrona przed rdzą i korozją.

### Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

API	GL-4	Nissan	
Alfa Romeo		PSA	B71 2330
BMW/MINI	MTF-LT4	Toyota	
Fiat	9.55550-MX3	VAG	VW 501.50
Fiat	9.55550-MZ1	VAG	VW G 005 000
Fiat	9.55550-MZ3	VAG	VW G 005 100
Fiat	9.55550-MZ4	VAG	VW G 052 145
Ford	M2C200-C	VAG	VW G 052 157
GM	1940768	VAG	VW G 052 190
GM	B 040 104 3	VAG	VW G 052 911
GM	B 040 104 3	VAG	VW G 50
Honda	MTF 94	VAG	VW G 51
Honda	MTF II/SG	Volvo	97308
Honda	Special MTF	Volvo	97309
MB	235.10	Volvo	97310
Mitsubishi			

### Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,868
Klasa lepkości	-	-	SAE 75W-90
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	87
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	15.6
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	191
Lepkość Brookfielda, -40 °C	D 2983	Pa.s	25
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-45
Temperatura zapłonu, P-M	D 93	°C	196

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

## Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Unishift PC Synt 75W-90 wynosi **1.56 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**. Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko. Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we  
take  
care**