

## Q8 Estin 68 S

Brandwerende hydraulische HFDU vloeistof

### Omschrijving

Q8 Estin 68 S is een volledig synthetische olie, geformuleerd met organische esters en specifiek geselecteerde additieven. Deze olie heeft een hoog vlam- en verbrandingspunt en beschikt over specifieke eigenschappen die een krachtige en explosieve ontsteking voorkomen wanneer ze in contact komt met vlammen of met hete metalen oppervlakken. Q8 Estin 68 S is goedgekeurd door FM (Factory Mutual) classificatie 6930. Dit smeermiddel is gemakkelijk biologisch afbreekbaar 80% in 28 dagen.

### Toepassingen

Q8 Estin 68 S is geschikt voor hydraulische systemen die specifiek worden gebruikt in de staalindustrie, in continue gietmachines, in afwerkingswalsen, papier industry, enz, en overal waar in de nabijheid van vlammen moet worden gewerkt of bij risico op brand.

### Voordelen

- Gemakkelijk en veilig aanbrengen door de operators
- Buitengewoon hoog vlampunt
- Hoge viscositeitsindex
- Uitstekende oxidatie- en thermische stabiliteit
- Snel biologisch afbreekbaar

### Specificaties & goedkeuringen

FM Approval Standard 6930 ISO 6743-4 HFDU

### Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Uiterlijk	Visual	-	Bright & Clear
Kleur	D 1500	-	3
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0.927
Kin. viscositeit basisolie bij 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	66
Kin. viscositeit basisolie bij 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	11.8
Viscositeitsindex	D 2270	-	185
Vlampunt, COC	D 92	°C	>310
Fire Point, COC	D 92	°C	360
Schuim, 5 min blazen, seq, 1/2/3	D 892	ml	10/20/10
Schuim, 10 min uitzakken, seq, 1/2/3	D 892	ml	0/0/0
Stolpunt	D 97	°C	-35
Antiroesttest, proc. A en B, 24u	D 665	-	pass / pass
Koper corrosie, 100 °C, 24 h	D 4048	-	1
Zuurgetal TAN	D 974	mg KOH/g	1.9
Verzepingsgetal	D 94	mg KOH/g	200
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	>11
Biologische afbreekbaarheid, 28 dagen	OECD 301 B	%	80

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

### Opmerkingen

Compatibiliteit met metalen en elastomeren: deze vloeistoffen zijn in het bijzonder compatibel met Viton, Teflon, Buna N, neopreen en polyurethaan. Volledige mengbaarheid en compatibiliteit tussen Q8 Estin 68 S en minerale oliën, natuurlijke en synthetische esters.