

## Q8 Brahms 5750

Huile de déformation pour les opérations de déformation très sévères

### Description

Huile de déformation des métaux de type extrême pression au soufre actif sans chlore à viscosité moyenne, contenant des additifs et fabriquée à partir d'huiles de base de qualité élevée.

### Applications

Opérations de déformation très sévères et/ou extrêmement exigeantes d'aciers inoxydables, telles que le pliage et l'emboutissage profond de tôles très épaisses.

### Mode d'emploi

Pour préserver l'intégrité du produit, les fûts doivent être stockés dans un bâtiment à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

### Environnement, santé et sécurité

Pour les instructions de manipulation sans risque et les questions liées à l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité.

### Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Apparence	Visual	-	bright & clear
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0.94
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	100
Point d'éclair, COC	D 92	°C	185
Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h	D 130	-	4
Essais quatre billes, charge de soudure	IP 239	kg	>770

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

### Remarques

Veuillez contacter votre représentant Q8Oils pour tout(e) conseil ou assistance supplémentaire concernant votre application ou équipement spécifique.

## Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Brahms 5750, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.51** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

Pour plus d'informations, consultez ce lien

