

## Q8 Haydn 22 (R)

Aceite hidráulico avanzado rojo basado en zinc

### Descripción

El aceite Q8 Haydn 22 (R) está formulado con una tecnología de aditivos basada en zinc. Este aceite se puede usar en aplicaciones operativas y equipos industriales. El aceite Q8 Haydn 22 (R) tiene una estabilidad térmica y frente a la oxidación óptima y una larga vida útil. El color rojo permite una detección fácil y rápida de fugas de aceite en el sistema hidráulico.

### Aplicaciones

Q8 Haydn 22 (R) se utiliza en aplicaciones hidráulicas industriales (todo tipo de sistemas) y en otras industrias como en engranajes de baja carga, bombas, compresores y cojinetes.

### Beneficios

- Menor tiempo de parada y mejora de la eficiencia del mantenimiento
- Aditivos basados en zinc
- Avanzado rendimiento frente al desgaste
- Excelente separación del agua
- Avanzada evacuación de burbujas de aire atrapadas

### Especificaciones & aprobaciones

<b>Bosch Rexroth</b>	RE 90220 notes	<b>Eaton Brochure</b>	03-401-2010
<b>DIN</b>	51517-2 CL	<b>ISO</b>	11158 HM
<b>DIN</b>	51524-2 HLP		

### Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Grado de viscosidad ISO	-	-	22
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,863
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	22.0
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	4.28
Índice de viscosidad	D 2270	-	98
Número de ácido total (TAN)	D 974	mg KOH/g	0.3
Punto de congelación	D 97	°C	-30
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	202
Emulsión, agua destilada, 54,4 °C	D 1401	-	40-40-0(10)
Espuma, 5 min burbujeando, sec. 1/2/5	D 892	ml	10/20/10
Espuma, 10 min reposo, sec. 1/2/4	D 892	ml	0/0/0
Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h	D 665	-	pass
Corrosión al cobre, 100 °C, 3 h	D 130	-	1

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.