

Q8 Porta 30P

Prozessöl mit optimaler Leistung

Beschreibung

Q8 Porta 30P ist ein verbessertes Prozessöl mit optimaler Leistung und hoher Oxidations- und thermischer Stabilität. Dieses helle Öl hat einen geringen Aromaten- und Stickstoffgehalt und minimalen Verdunstungsverlust bei Erhitzung. Q8 Porta 30P verbessert die Elastizität der Gummi-Komponenten.

Anwendungen

Q8 Porta 30P wird in der Gummi- und Farbenindustrie eingesetzt. Es wird für Enthärter und Streckmittel (Gummiindustrie) verwendet. Q8 Porta 30P wird auch als Stauböl in der Agrarbranche und Trägeröl in der Schmierstoffbranche empfohlen.

Leistungen

- Reduzierung des Produktportfolios durch Schmierstoffe mit verlängerten Anwendungszeiten.
- Überaus alterungsbeständig
- Optimale thermische Stabilität
- Niedrige Verdampfung

Spezifikationen & Zulassungen

ISO

11158 HH

ISO

6743-4 HH

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Viskositätsklasse	-	-	30P
Viskositätsklasse	-	-	Comparable to SN 150
Aussehen	Visual	-	Bright and Clear
Farbe	D 1500	-	L 2.5 max
Geruch	-	-	Acceptable
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,873
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	29.49
Kinematische Viskosität, 50 °C	D 445	mm ² /s	19.9
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	5.05
Viskositätsindex	D 2270	-	96
Neutralisationszahl (TAN)	D 974	mg KOH/g	<0.05
Pour Point	D 97	°C	-27
Flammpunkt, COC	D 92	°C	212
Flammpunkt, P-M	D 93	°C	203
Asche	D 482	% mass	<0.01
Schwefel	D 2622	% mass	0.5
Koksrückstand	D 524	% mass	0.01
Wassergehalt	D 1744	ppm	100
PCA-Gehalt	IP 346	%	<1
Kohlenstoffverteilung: aromatische Ringmoleküle	D 2140	%	4.3
Kohlenstoffverteilung: naphthenische Ringmoleküle	D 2140	%	33.1
Kohlenstoffverteilung: Paraffinketten	D 2140	%	62.6
Brechzahl n ₂₀ /D	D 1218	-	1.479
Refraktionsintercept	D 2140	-	1.045
Anilinpunkt	D 611	°C	98.5
Kieselgel Absorption: aromatische Verbindungen	D 2007	% mass	25.9
Kieselgel Absorption: Asphaltengehalt	D 2007	% mass	<0.1
Kieselgel Absorption: polare Verbindungen	D 2007	% mass	0.7
Kieselgel Absorption: gesättigte Verbindungen	D 2007	% mass	83.5
Noack volatility	D 5800	%	15
Shear Stability	CEC L-14-93	%	2 max

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Porta 30P von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.21 kg CO₂eq / kg**. Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren. Weitere Informationen finden Sie hier



**we
take
care**