

## Q8 Porta 8P

Aceite de proceso con rendimiento óptimo

### Descripción

Q8 Porta 8P es un avanzado aceite de proceso con rendimiento óptimo y una alta estabilidad térmica y frente a la oxidación. Este aceite es de color claro y tiene una baja concentración de aromáticos y nitrógeno y tiene unas pérdidas mínimas por evaporación al calentarse. Q8 Porta 8P mejora la elasticidad de los componentes de caucho.

### Aplicaciones

Q8 Porta 8P se usa en la industria del caucho y de la tinta. Se utiliza en suavizantes y diluyentes (industria del caucho). Q8 Porta 8P también se recomienda como aceite antipolvo en la industria agrícola y aceite vehicular en la industria de lubricantes.

### Beneficios

- Reducción del catálogo de productos gracias a la ampliación de aplicaciones de lubricantes.
- Altamente resistente al envejecimiento
- Óptima estabilidad térmica
- Baja evaporación

### Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Grado de viscosidad	-	-	8P
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,848
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	8.0
Viscosidad cinemática, 50 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	6.0
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	2.26
Índice de viscosidad	D 2270	-	87
Número de ácido total (TAN)	D 974	mg KOH/g	<0.05
Punto de congelación	D 97	°C	-42
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	154
Punto de inflamación, V.C.	D 93	°C	149
Cenizas	D 482	% mass	<0.01
Azufre	D 2622	% mass	0.005
Residuo carbonoso	D 524	% mass	0.03
Extracto DMSO	IP 346	%	<1
Índice refractivo n <sub>20</sub> /D	D 1218	-	1.465
Intercepción refractiva	D 2140	-	1.042
Punto de anilina	D 611	°C	93.3
Absorción del gel de arcilla: Aromáticos	D 2007	% mass	1.8
Absorción del gel de arcilla: Asfaltenos	D 2007	% mass	<0.1
Absorción del gel de arcilla: Compuestos polares	D 2007	% mass	0.4
Absorción del gel de arcilla: Saturados	D 2007	% mass	97.9

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

## Sostenibilidad

*La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Porta 8P es de **1.21** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.*

*Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.*

*Para obtener más información, consulte aquí*



**we  
take  
care**