

## Q8 Brunel XF 263

Hochgradige teilsynthetische, biostabile und wasserlösliche Hochleistungs-Schneidflüssigkeit für die Anwendung unter schweren Bedingungen

### Description

Q8 Brunel XF 263 ist eine hochentwickelte teilsynthetische und wasserlösliche Mehrzweck-Schneid- und Schleifflüssigkeit für die Anwendung unter schweren Bedingungen. Bei Mischung mit Wasser bildet es eine kompakte milchige Emulsion. Die verbesserten Schmierfähigkeitsadditive der Flüssigkeit ermöglichen hochgradige Bearbeitungsleistung mit ausgezeichneter Oberflächengüte. Q8 Brunel XF 263 bietet dank seiner verbesserten Formulierung ausgezeichnete chemische und biologische Stabilität sowie hohe Reinigungskraft, und sorgt für verbesserte Sauberkeit. Aufgrund der äußerst geringen Schaumbildung eignet sich die Flüssigkeit auch für Hochdruck- und Hochgeschwindigkeitssysteme und Werkzeuganwendungen.

### Applications

Q8 Brunel XF 263 ist empfohlen für alle Anwendungen unter schweren Bedingungen bei Stahllegierungen, Edelstahl, Nickel- (Inconel-) und Titanlegierungen sowie Aluminiumlegierungen (insbesondere mit hohem Silikonanteil). Q8 Brunel XF 263 ist auch empfohlen für Hochdruck- und Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen und Werkzeuganwendungen.

### User instructions

1. Das richtige Mischverfahren besteht darin, Q8 Brunel XF 263 in Wasser hinzuzugeben und umzurühren. Für diesen Vorgang empfehlen wir Verdrängerpumpen (vom Typ Dosatron).
2. Um dieses Produkt in einwandfreiem Zustand zu erhalten, sollten die Fässer in einem vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Gebäude aufbewahrt werden.
3. Die empfohlenen Konzentrationen sind nachstehend aufgeführt.

Allgemeine Bearbeitung und Außengewindeschneiden	6-8 %
Anwendungen unter schweren Bedingungen	8-12 %

Hinweis: Unter bestimmten Bedingungen und bei manchen Anwendungen ist es vorteilhaft, die oben angegebenen Empfehlungen zu überschreiten.

### Environment, Health and Safety

Q8 Brunel XF 263 ist frei von zugesetztem Formaldehyd, Chlor, Bor, Borsäure und sekundären Aminen. Das Produkt ist konform mit der Spezifikation TRGS 611. Dadurch werden Umweltsicherheit und Anwendersicherheit gewährleistet. Das Material Sicherheitsdatenblatt enthält Anleitungen für die sichere Handhabung und Umweltbelange.

### Properties

	Method	Unit	Typical
Aussehen (Emulsion)	Visual	-	Semi-translucent
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	0.991
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	96
pH@3% in 400 ppm CaCO <sub>3</sub> in Wasser	D 1287	pH	9.5
Refraktometer-Faktor	-	-	1.2
Mineralölgehalt	-	%	28
Bestimmung der Rostschutzeigenschaften von wassermischbaren Metallbearbeitungsfluids	IP 287	%	4
Korrosionseigenschaften von wassermischbaren Metallbearbeitungsfluids	IP 125	%	3

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

### Remarks

Bitte wenden Sie sich an Ihren Q8Oils-Vertreter, um weitere Ratschläge und Unterstützung für Ihre spezifische Anwendung und Ausrüstung zu erhalten.

## Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Brunel XF 263 is **1.37** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.  
For more info check here



**we  
take  
care**