PRODUCT DATA SHEET

Q8 Ravel WX 1202

Flüssigkeit für langfristigen Rostschutz, niedrige Viskosität

Description

Q8 Ravel WX 1202 ist eine lösungsmittelbasierte Korrosionsschutz-Flüssigkeit mit niedriger Viskosität und mittel- bis langfristigen Schutzeigenschaften. Es ist für den Korrosionsschutz von Metall- und Konstruktionsteilen, Maschinen und KFZ-Teilen konzipiert, besonders während des Transports und bei der Lagerung. Nach der Verdunstung der Additiv-Trägersubstanz hinterlässt die Flüssigkeit einen dünnen Wachsschutzfilm. Das Produkt hat einen hohen Flammpunkt, was die Brandgefahr minimiert und für verbesserte Arbeitsbedingungen für Bediener sorgt.

Applications

Q8 Ravel WX 1202 ist ein wachsbasierter Rostschutz mit niedriger Viskosität für mittel- bis langfristigen Schutz (12-18 Monate), abhängig von den Verarbeitungs- und Lagerungsbedingungen. Die bariumfreie Flüssigkeit hinterlässt einen dünnen Film, der sich perfekt für den Korrosionsschutz von Metall- und Konstruktionsteilen, Maschinen und KFZ-Teilen eignet. Q8 Ravel WX 1202 kann durch Sprühen oder Eintauchen aufgetragen werden und bildet eine extrem dünne Wachsschicht. Das Produkt lässt sich problemlos mit einem Lösungsmittel oder einem alkalischen Reinigungsmittel entfernen.

User instructions

Um dieses Produkt in einwandfreiem Zustand zu erhalten, sollten die verschlossenen Fässer in einem vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Gebäude aufbewahrt werden.

Das Produkt vor der Verwendung gut durchmischen und die Verpackung bei Nichtverwendung fest verschlossen halten, um die Verdunstung flüchtiger Komponenten zu verhindern.

Environment, Health and Safety

Das Materialsicherheitsdatenblatt enthält Anleitungen für die sichere Handhabung und Umweltbelange.

Properties

	Method	Unit	Typical
Aussehen	Visual	-	Clear brownish fluid
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm²/s	2.1
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0.81
Flammpunkt, COC	D 92	°C	84
Film-Typ	Visual	-	Oily/greasy
Trocknungszeit bei Raumtemperatur	In-house	min	60-90
Geschätzte Korrosionsschutzzeit im Gebäude	-	months	Up to 18 months
Geschätzte Korrosionsschutzzeit im Freien	-	months	Up to 12 months

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Remarks

Bitte wenden Sie sich an Ihren Q8Oils-Vertreter, um weitere Ratschläge und Unterstützung für Ihre spezifische Anwendung und Ausrüstung zu erhalten.

Sustainability

*The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Ravel WX 1202 is **1.29** kg CO_2eq / kg.*
Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.
For more info check here

we take care